


EXTERPARK BAMBOO

ÚDRŽBA

Užitečné informace:

- 1** Bambusová prkna EXTERPARK jsou z výroby ze všech stran ošetřena olejem na vodní bázi. 4–8 týdnů po montáži terasy, kdy jsou póry materiálu zcela otevřené, doporučujeme nanést další vrstvu oleje.
- 2** Vezměte v úvahu, že na rovném povrchu prken jsou případné jakékoliv povrchové nerovnosti (např. praskliny, odštipnutí) viditelnější. Vznik a viditelnost těchto nerovností se sníží pravidelnou údržbou prken, tedy nanášením oleje na vodní bázi ideálně 1–2krát ročně. Pokud se bude při každodenním čištění používat směs malého množství oleje na vodní bázi, vaše terasa vydrží déle barevně stálá (to se doporučuje zejména v místech s vysokou vlhkostí).
- 3** Pokud bude povrch terasy popraskaný, silně zvrásknený nebo se nachází poblíž bazénu, doporučuje se doplnit postup údržby o přebroušení. Po očištění a osušení terasy ošetřete prkna pásovou bruskou s brusným papírem o zrnitosti č. 80. Po očištění od zbrúšeného materiálu ošetřete povrch natřením přírodním exteriérovým olejem na bázi vody.
- 4** Obecně se na prkna BAMBOO značky EXTERPARK používají oleje na bázi vody, které lze používat na přírodní dřevo.
- 5** Z důvodu nebezpečí vznícení je důležité namočit hadříky vlhké od oleje do vody a zlikvidovat je po použití v uzavřené nádobě.



POZNÁMKA

EXTERPARK BAMBOO je výrobek z přírodních materiálů a jeho vzhled se tak může lišit texturou a barvou. Je-li vystaven přirozenému světlu, vzhled a barva se časem změní v závislosti na množství ultrafialového záření, kterému je materiál vystaven. Prkna mohou mít původní barvu v několika odstínech (naturní v odstínech světle hnědé, karbonizovaná barva v odstínech tmavě hnědé), která za několik týdnů nebo měsíců zesvětlá. V podmínkách prostředí s vysokou vlhkostí mohou prkna nejdříve ztmavnout, zvýrazní se podélné linie dané strukturou materiálu, a časem se vrátí k našedlému tónu, jehož sytost je odvozená od expozice venkovním podmínkám. Barva prken bez pravidelné údržby vybledne stejně jako jakékoli dřevo vystavené slunečnímu světlu. Pokud chcete zachovat původní barvu prken, je třeba údržbu provádět pomocí exteriérového penetračního oleje. Přidáním mořidla k penetračnímu oleji lze dosáhnout požadované barvy hotového výrobku.



22. 04. 2024

www.ALBIXON.cz

Údržba prken BAMBOO

– postup

Údržba BAMBOO v jednotlivých krocích:

- 1** Namočte prkna EXTERPARK BAMBOO velkým množstvím vody. Pokud je to možné, použijte zahradní hadici nebo vysokotlaký čistič (tlak 5 bar) ze vzdálenosti nejméně 30 cm.
- 2** Smíchejte přípravek pro čištění exteriérového dřeva Exterior Wood Cleaner s vodou v poměru 1:2 a zakryjte je. Je-li terasa extrémně znečištěná, lze použít čištění neředěného prostředku pro čištění exteriérového dřeva.
- 3** Očistěte prkna EXTERPARK BAMBOO silikonovým čisticím kartáčem (nebo pevným nylonovým kartáčem). Namočená bambusové prkna očisťujte po vláknech bambusu, dokud materiál nebude čistý. V případě potřeby opakujte.
- 4** Opatrně omyjte vodou.
- 5** Nechte schnout cca 24 hodin. Materiál musí být před ošetřením olejem zcela suchý.
- 6** Olej nanášejte pouze v suchém počasí. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu a vysokým teplotám. Roztok oleje s vodou před použitím řádně protřepejte.
- 7** Naneste tenkou a stejnoměrnou vrstvu oleje štětcem, použijte 1 litr na 15 m². Přebytný olej otřete čistým bavlněným hadříkem nejdéle do 5 minut, aby nedocházelo k vzniku skvrn. Dbejte, abyste odstranili přebytečný olej ze spojů a drážek.
- 8** V závislosti na povětrnostních podmínkách a venkovní teplotě trvá 24–48 hodin, než olej zcela zaschne a terasa bude připravena k použití. Materiál by neměl být v této době přepravován či být vystaven vodě.

